



PTT Hiqench 18, 18A, 33 : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันสำหรับงานชุบปรับสภาพผิวโลหะ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Paraffinic จึงทนความร้อนได้สูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับงานชุบผิวแข็งหรือปรับสภาพผิว และงานชุบทั่วไปที่ต้องการควบคุมอัตราการเย็นตัว

คุณสมบัติ

- ทนความร้อนสูงไม่แตกตัวง่าย การระเหยต่ำ จุดวาบไฟสูง
- ทนต่อการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน
- ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ

การใช้งาน

- งานชุบโลหะที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงบริเวณผิว
- งานชุบปรับสภาพโครงสร้างของโลหะ และงานชุบทั่วไปที่ต้องการควบคุมอัตราการลดอุณหภูมิของโลหะ

คุณสมบัติจำเพาะ

	18	18A	33
Viscosity @ 40 °C, cSt	18.4	16.2-19.8	31.6
Viscosity @ 100 °C, cSt	3.84	3.4-4.2	5.28
Viscosity Index	100	95	97
Flash Point, °C	185	185	200
Pour Point, °C	-9	-9	-9

มาตรฐานอ้างอิง

Handling & Safety Recommendation:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทพอควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องโดยตรง ควรล้างออกทันทีที่สัมผัส